

概要

この両面テープは、変性溶剤アクリル系粘着剤で両面が塗布されたペーパーティッシュキヤリアで構成されています。紫外線、極端な温度と湿度、高い粘着性能を持っています。

基材

ペーパーティッシュ基材 8.6 #

はく離ライナー

両面シリコンコーティング紙ライナー、茶色 60 #

粘着材

アクリル系粘着材

用途範囲

このテープは主に平滑で軽度の多孔質材料の接合のために開発されました。その薄さにもかかわらず、この両面テープは、ほとんどのタイプのラミネートに使用することができます。ポリスチレン、紙、含浸発泡体、発泡ポリエチレン、発泡ゴム、硬質および軟質PVC、の固定に使用可能です。

物性データ

厚み* (粘着材と基材)	0.11 mm		
温度耐性***	-40° C to +120° C、		
引き剥がし粘着力*		オープンサイド	剥離紙側
(FINAT TM 1に基づく、被着面は50ミクロンのポリエステルフィルムを片面に張ったステンレス板)	1分後:	16 N/25 mm	1.0N/25mm
	20分後:	18 N/25 mm	1.2N/25mm
	24時間後:	20 N/25 mm	1.5N/25mm
せん断保持力*			
(FINAT TM 8に基づく、被着面は50ミクロンのポリエステルフィルムを片面に張ったステンレス板)	23° C:	>	48時間
	70° C:	>	1時間
保管期間**	2年		
取り付け温度	> +15° C		

* 平均値 ** オリジナルパッケージの状態 : 20°C/湿度50% ***一般的な中央ヨーロッパの気候下で1時間

注意事項

すべてのORAMOUNT®製品は全製造工程において徹底した品質管理を行い、製造過程における製品不良がないことを保証されています。ORAMOUNT®製品に関わる公表済みの情報は弊社により信頼される機関により発行されておりますが、その情報の真偽を保証するものではありません。ORAMOUNT®製品の多岐にわたる使用用途と継続した新規用途開発を考慮し、ご購入の際は必ず目的とする使用用途に対する製品の適合性と性能をご確認のうえ、その使用に関するリスクをご了承ください。すべての物性項目は事前通告なく変更することがございます。

ORAMOUNT®はORAFOL Europe GmbHの登録商標です。



オラフォルジャパン株式会社

〒101-0047東京都千代田区内神田2-16-11 内神田渋谷ビル
www.orafol.co.jp